MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**AMOS 195 (30046)**
POUŽITÍ:	**Zdravotnictví**

POPIS TKANINY	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	PES 65% Bavlna 35%
Gramáž	200 g/m2
Jemnost	Osnova: 20s PC Útek: 20s PC
Dostava (nití/cm)	Osnova: 106 Útek: 60
Vazba	Kepr 2/1
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova 950 N & Útek 700 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (95°C)-D	Osnova &Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS-3/4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4-5
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**SOMAX 165 (13876)**
POUŽITÍ:	**Oděvy pro zdravotnictví**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	100 % Bavlna
Gramáž	170 g/m2
Jemnost	Osnova: 24s Bavlna Útek: 24s Bavlna
Dostava (nití/cm)	Osnova: 112 Útek: 60
Vazba	Kepr 'S' 2/1
Šíře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 600 N & Útek: 400 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (95^{0}C)-D	Osnova & Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 15,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS-3/4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4-5
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

Symboly pro údržbu tkanin:



ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

MAREXIM® s.r.o.
TKANINY PRO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ ODĚVY
Pražská 18b/1470, 102 00 Praha 15, Czech Republic
Tel.: +420 / 224 253 816, 804, 828
Fax: +420 / 224 254 827

INFORMACE O MATERIÁLU

NÁZEV:	**SOMAX 200 (10023)**
POUŽITÍ:	**Pracovní oděvy**

POPIS TKANINY:	**CHARAKTERISTIKA**
Složení	100 % Bavlna
Gramáž	200 g/m2
Jemnost	Osnova: 20s Bavlna Útek: 20s Bavlna
Dostava (nití/cm)	Osnova: 112 Útek: 56
Vazba	kepr
Šiře	150 cm

TECHNICKÉ INFORMACE	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	Osnova: 850 N & Útek: 550 N
Srážlivost po 5 praní	ISO 6330/1A (95^{0}C)-D	Osnova &Útek (+/- 3%)
Odolnost vůči otěru	ISO 12947-2	> 20,000

STÁLOBAREVNOST	**ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY**	
	Norma	Výsledky
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3--4
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: Změna barvy Barevné skvrny (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	CC- 4 & CS-4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4-5
V potu: Alkalickem Kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

Symboly pro údržbu tkaniny:




ISO 9001 REGISTROVANÉ SPOLEČNOSTI

SOMAX 165

165 g/m², 100 % Bavlna **opticky bílá 0110**

SOMAX 200

200 g/m², 100 % Bavlna **opticky bílá 0110**



pepito 7777



žlutá
1113

lilac
4273

jasná modrá
5942

medik modrá
5242

sv. modrá
5923

sv. zelená
6923


stř. zelená
6473

DOMES 145

145 g/m², 100 % bavlna **opticky bílá 0110**

AMOS 195 (SMART 195)

195 g/m², 65% PES / 35 % bavlna **opticky bílá 0111**



LT zelená
5555
(96432)

LT modrá
6666
(95366)